



AQUAWALL - 606

Dış Cephe Su Yalıtımı Boyası

TANIM:

UV dayanımlı elastomerik, akrilik reçine esaslı, tek bileşenli, sürme esaslı, dış cephe su izolasyon malzemesidir.

AVANTAJLARI:

Dekoratif ve estetikdir.
Çok yüksek elastikiyete sahiptir.
Yüksek derecede çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
Aderansı çok yüksektir.
Uygulaması kolay ve hızlıdır.
Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
Elastik yapısı sayesinde sıcaklık farklarına dayanımı yüksektir.
%1300 elastiktir.
Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir su yalıtım katmanı oluşturur.
Güçlü penetrasyona sahiptir.

KULLANIM ALANLARI:

Tüm bina dış cephelerinde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER : (23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Yoğunluk	: 1,40 kg/dm ³
Max. Kuvvet testi	: ≥30 N
Max. Esneme	: ≥8 N/mm ²
Kopma anında Uzama	: ≥ % 750 (+23 °C)
Renk	: Çeşitli

Bu değerler bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki (28 gün) performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması gerekmektedir.
Gerektiği takdirde akrilik dış cephe macunu ile tamirat yapılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması:

Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım olana kadar karışım yapılmalıdır.

Uygulama:

Zemine önceden DAYMAN D-THERM 556 veya uygun astar ile astarlanmalıdır.

DAYMAN AQUAWALL – 606 Rulo ile yüzeye 2 kat uygulanmalıdır.

Sarfiyat:

Toplam teorik sarfiyat 0,400 kg / m² – 0,800 kg /m²

DEPOLAMA:

Raf Ömrü 12 aydır.



AQUAWALL - 606

Dış Cephe Su Yalıtımı Boyası

Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş almayacak şekilde, dondan korunarak depolanmalıdır.

Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar şeklinde sevk edilmelidir.

AMBALAJ:

Ambalaj : 20,00 Kg kova
Palet ölçüsü : 100 x 100 cm
Paletteki adet : 36

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Negatif su basıncı görülen alanlarda uygulanmaz

Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan korunmalıdır.

Uygulama, yapının suyla temas eden kısmına yapılmalıdır.

Soğuk havalarda malzemenin kürlenmesi daha yavaş gerçekleşeceği için 2. Kat uygulaması yapılmadan ilk katın tam olarak kurduğundan emin olunmalıdır.

Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli, +5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama yapılması gerekmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ :

AQUAWALL – 606 yaş iken su ile temizlik yapılabilir.

AQUAWALL – 606 kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:

Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır.

Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır.

Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır.

Uygulama alanına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır.

Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:

İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir.



AQUAWALL - 606

Dış Cephe Su Yalıtımı Boyası

Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.

Teknik föy bir sonraki basılına kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar. Temmuz 2020



2765

GENERALTURK TEKNİK YALITIM

KİMYA END. SAN. TİC. A.Ş.

YUNUSELİ MH. 15. YAVUZ SK. NO: 21

OSMANGAZİ - BURSA / TÜRKİYE

20

2765 - CPR - 0157

EN 1504 - 2

AQUAWALL 606

BETON YAPILARIN KORUNMASI VE TAMİRİ İÇİN

Prensip 1 (PI) : Yabancı Madde Girişine Karşı Koruma

Yöntem 1.3. Kaplama Uygulaması (C)

Prensip 2 (MC) : Nem Kontrolü

Yöntem 1.3. Kaplama Uygulaması (C)

SU BUHARI AKTARIM HIZI

SINIF II:10

SU AKTARIM HIZI

$w \leq 0,07$