



VISCO - C - 501

Su Geçirimsizlik Katkısı TS EN 934-2

TANIM:

Harç ve betonda kullanılabilen su geçirimsizlik katkısı

AVANTAJLARI:

Su itici özelliğine sahiptir.
Harcın kapiler su emmesini engeller.
Makine sıvalarında kullanılır.
Kullanıma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI:

Su geçirimsiz, harç, beton, şap imalatında,
Su geçirimsiz sıva harcı oluşturmada,
Su geçirimsiz tuğla harcı oluşturmada,
Prekast dış cephe elemanlarının su geçirimsizliğini arttırmak için,
Çimento, kireç esaslı harçların tamamında kullanılabilir.
Tüneller, temeller, menfezler, kanallar, yüzme havuzlarında kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Kahverengi

Yoğunluk 20°C : 1,1 gr/cm³

UYGULAMA YÖNTEMİ:

Karışımın Hazırlanması:

Yeteri kadar temiz su, boş ve temiz bir kovaya boşaltılıp, yapılacak harcın niteliğine göre %0,5 ile %0,8 i arasında dozajlanarak harç suyuna karıştırılır.
Oluşan su ile harç yapılır.
Ürün mutlaka karışım suyuna konmalı, direkt olarak harca katılmamalıdır.

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 °C arasında olmalıdır.

Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre değişkenlik gösterebilir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:

DAYMAN VISCO – C 501 uygulamadan hemen sonra su ile temizlenebilir.

TÜKETİM:

Çimento oranının %0,5 si ile %0,8 i

En doğru dozaj ve etkiyi sağlamak için deneme karışımlarının sonuçlarına bakılmalıdır.

AMBALAJ:

Plastik Bidon : 30,00 kg

Palet ölçüsü : 80 x 120 cm

Paletteki adet : 24

Plastik Bidon : 5,00 kg

Palet ölçüsü : 80 x 120 cm

Paletteki adet : 120

RENK :

Kahverengi



VISCO - C - 501

Su Geçirimsizlik Katkısı TS EN 934-2

RAF ÖMRÜ:

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak korunmalıdır.

Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:

Cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.

Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.

Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.

Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar çerçevesinde yapılmalıdır.

Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:

İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir.

Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.

Teknik föy bir sonraki basılına kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar. OCAK 2020



2765

GENERALTURK TEKNİK YALITIM

2765 - CPR - 0156

EN 934 - 2

VISCO - C

BETON KATKILARI

Su Geçirimsizlik

KATI MADDE MİKTARI
EN 480-8C

10%

TAZE BETONDA

HAVA İÇERİĞİ EN 12350-7

1,5%