



ST PRIMER 619

Brüt Beton Astarı

TANIM:

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, brüt beton astarıdır.

AVANTAJLARI:

Beton ile üzerine yapılacak sıvanın aderansını artırır.
Çimento ve Özellikle alçı sıvanın işleme zamanını artırır.
Kolay uygulanır.
Sıvaların hızlı su kaybını engeller.
Solventsizdir

TEKNİK ÖZELLİKLER: (23°C, %50 Bağıl Nem)

Uygulama Sıcaklığı	: +5°C +30°C
Sarfiyat	: 0,200 Kg/m ²
Renk	: Mavi
Kuruma süresi	: 1-2 saat
Üzerine sıva yapılabilme	: 24 saat

**Bu değerler bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki (28 gün) performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Alçı sıva öncesi
Çimento esaslı sıva öncesi
Yatay ve dikey yüzeylerde

UYGULAMA TALIMATI:

Yüzey Hazırlığı:

Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye ulaştırılmalıdır.
Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak temizlenmelidir.
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması:

ST PRIMER 619 kullanıma hazırdır.
5 lt su ilave edilebilir.
Su ilave edildiği durumlarda karışım, 400-600 devir/dak.'lık karıştırıcı yardımı ile karıştırılır.
Homojen karışım elde edilinceye kadar ortalama 4 dakika boyunca karıştırma işlemi devam etmelidir.

Uygulama:

ST PRIMER 619 Rulo, texturlü rulo ile yüzeye uygulanır.
Uygulama esnasında ara ara karıştırılmalıdır.

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 °C arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve dondan korunmalıdır.

ST PRIMER 619

Brüt Beton Astarı

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:

DAYMAN ST PRIMER 619 yaş iken su ile temizlenebilir.

DAYMAN ST PRIMER 619 kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:

0,200 kg/m²

AMBALAJ:

Ambalaj : 12,00 Kg kova
Palet ölçüsü : 100 x 100 cm
Paletteki adet : 36

Ambalaj : 5,00 Kg kova
Palet ölçüsü : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 75

RENK :

Mavi

RAF ÖMRÜ:

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:

Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

Cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla

yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.

Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.

Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.

Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar çerçevesinde yapılmalıdır.

Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:

İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir.

Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.

Teknik föy bir sonraki basılına kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar. Ocak 2020



ST PRIMER 619

Brüt Beton Astarı

 2765	
GENERALTURK TEKNİK YALITIM KİMYA END. SAN. TİC. A.Ş. YUNUSELİ MH. 15. YAVUZ SK. NO: 21 OSMANGAZİ - BURSA / TÜRKİYE 20	
2765 - CPR - 0157 EN 1504 - 2	
ST PRIMER 619	
BETON YAPILARIN KORUNMASI VE TAMİRİ İÇİN Prensip 1 (PI) : Yabancı Madde Girişine Karşı Koruma Yöntem 1.3. Kaplama Uygulaması (C) Prensip 2 (MC) : Nem Kontrolü Yöntem 1.3. Kaplama Uygulaması (C)	
SU BUHARI AKTARIM HIZI	SINIF II:30
SU AKTARIM HIZI	w≤0,08