



D-THERM – 553

Tane Dokulu Son Kat Dekoratif Sıva

TANIM:

Çimento esaslı, tane dokulu, özel kimyasal katkıları içeren, su itici özelliğe sahip son kat uygulanan dekoratif sıvadır.

AVANTAJLARI:

Mineral yüzeylere mükemmel şekilde yapışır.
Kolay uygulanır.
Su buharı geçirgendir.
Donma – Çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
Kolay hazırlanır.
Çalışma süresi uzundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER: (23°C, %50 Bağıl Nem)

Kuru Yığın Yoğunluğu	:1600 kg/m ³
Tam Kurlenme Süresi	:28 gün
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C +80°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C +30°C
Renk	: Beyaz

**Bu değerler bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki (28 gün) performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Dekoratif görünüm istenen tüm dış cephe uygulamalarında
Mantolamada boya öncesi son sıva olarak

UYGULAMA TALIMATI:

Yüzey Hazırlığı:

Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır. Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak temizlenmelidir.

Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması:

6-6,5 lt temiz su, boş ve temiz bir kovaya boşaltılıp, **D-THERM – 553** yavaşça boşaltılarak toprak kalmayınca kadar 400 devir/dakika düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır.

Harç olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar karıştırılır.

Uygulama:

DAYMAN D-THERM – 552 ile sıvanmış yüzeye **DAYMAN D-THERM – 553** çelik mala ile homojen olacak şekilde uygulanır.

Uygulama tek seferde bitirilecek şekilde yapılmalıdır.

Tirfil malası ile yüzeye desen verilir

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 °C arasında olmalı.

Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

Uygulamadan sonra 24 saat direkt su temasından ve dondan korunmalıdır.



D-THERM – 553

Tane Dokulu Son Kat Dekoratif Sıva

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:

DAYMAN D-THERM - 553 yaş iken su ile temizlenebilir.

DAYMAN D-THERM - 553 Kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:

Değişken 2,5 – 3,5 kg/m².

AMBALAJ:

Kraft torba : 25,00 kg
Palet ölçüsü : 110 x 100 cm
Paletteki adet : 64

RENK :

Beyaz

RAF ÖMRÜ:

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:

Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.

Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol

su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.

Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.

Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.

Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar çerçevesinde yapılmalıdır.

Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:

İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir.

Tüm ürünler teknik bilgi ve donanımına sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.

Teknik föy bir sonraki basılına kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar. Ocak 2020