



LIME - C - 504

Sıvı Kireç Katkısı TS EN 934-2

TANIM:

Sıva ve şap imalatlarında kireç yerine kullanılabilen akışkanlaştırıcı sıvı harç katkısı.

AVANTAJLARI:

Ekonomiktir.
Yüksek kalite ve standartta harç yapılmasını sağlar.
Kullanıma hazırdır.
İşçilikten tasarruf sağlar
İşlenebilirliği artırır
Harcın su ihtiyacını azaldığı için mukavemeti artar

KULLANIM ALANLARI:

Çimento esaslı harçlarda kireç yerine kullanılabilir.
İç ve dış cephe sıvalarının imalatında
Tuğla ve taş duvar örme harçlarında
Şap imalatında kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Saydam - Beyaz
Yoğunluk 20°C : 1,1 gr/cm³

UYGULAMA YÖNTEMİ:

Karışımın Hazırlanması:

Yeteri kadar temiz su, boş ve temiz bir kovaya boşaltılıp, yapılacak harcın niteliğine göre çimento miktarının %0,1 ile %0,5 i arasında dozajlanarak harç suyuna karıştırılır.
Oluşan su ile harç yapılır.
Ürün mutlaka karışım suyuna konmalı, direkt olarak harca katılmamalıdır.

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 °C arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.
Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre değişkenlik gösterebilir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:

DAYMAN VISCO – C 501 uygulamadan hemen sonra su ile temizlenebilir.

TÜKETİM:

Çimento oranının %0,1 si ile %0,5 i

En doğru dozaj ve etkiyi sağlamak için deneme karışımlarının sonuçlarına bakılmalıdır.

AMBALAJ:

Plastik Bidon : 30,00 kg
Palet ölçüsü : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 24

Plastik Bidon : 5,00 kg
Palet ölçüsü : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 120

RENK :

Saydam - Beyaz

RAF ÖMRÜ:

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.



LIME - C - 504

Sıvı Kireç Katkısı TS EN 934-2

Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak korunmalıdır.
Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:

Cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.
Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar çerçevesinde yapılmalıdır.
Bu sorumluluk ürünün son kullanıcıya aittir.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:

İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.
GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.
Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
Teknik föy bir sonraki basılına kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar. OCAK 2020

 2765	
GENERALTURK TEKNİK YALITIM	
2765 - CPR - 0156	
EN 934 - 2	
LIME - C	
BETON KATKILARI	
Su Geçirimsizlik	
KATI MADDE MİKTARI EN 480-8C	9%
YOĞUNLUK	1,08%