



D-THERM – 555

Dış Cephe Boyası

TANIM:

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, son kat uygulana dış cephe boyasıdır.

AVANTAJLARI:

Kapatma özelliği yüksektir.
Mineral yüzeylere mükemmel şekilde yapışır.
Kolay uygulanır.
Su buharı geçirgendir.
Su iticidir.
Renk seçeneği geniştir.

TEKNİK ÖZELLİKLER: (23°C, %50 Bağıl Nem)

Yoğunluğu	:1,33 kg/dm ³
Ön kuruma min.	:4 saat
Üzerine kat atabilme min.	:8 saat
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C +30°C
Renk	: Çeşitli

**Bu değerler bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki (28 gün) performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Özellikle DAYMAN Isı yalıtım sistemi son kat boyası olarak
Sıvalı dış cephelerde

UYGULAMA TALIMATI:

Yüzey Hazırlığı:

Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.

Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak temizlenmelidir.

Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey, DAYMAN D-THERM 556 ile astarlanmış olması uygulamanın sıhhati açısından önemlidir.

Karışımın Hazırlanması:

D-THERM – 555 homojen kıvama ulaşınca kadar 400 devir/dakika düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
En fazla %10 oranında temiz su ile inceltilir.

Uygulama:

DAYMAN D-THERM – 555 Rulo ile yüzeye 2 kat uygulanmalıdır.

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 °C arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
Uygulamadan sonra 24 saat direkt su temasından ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:

DAYMAN D-THERM - 555 yaş iken su ile temizlenebilir.

DAYMAN D-THERM - 555 Kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.



D-THERM – 555

Dış Cephe Boyası

TÜKETİM:

Değişken 0,35 – 0,45 kg/m².

AMBALAJ:

Ambalaj : 20,00 Kg kova
Palet ölçüsü : 100 x 100 cm
Paletteki adet : 36

RENK :

Çeşitli

RAF ÖMRÜ:

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:

Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.

Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.

Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.

Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar çerçevesinde yapılmalıdır.

Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:

İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir.

Tüm ürünler teknik bilgi ve donanımına sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.

Teknik föy bir sonraki basılına kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar. Ocak 2020