



AQUAPOL TRANS PR - 815

Tek Bileşenli Emici Olmayan Gözeneksiz Yüzey Astarı

TANIM:

Seramik, cam, cam tuğla, metal vb. yüzeylere poliüretan uygulaması öncesi kullanılan astar.

AVANTAJLARI:

Kolay uygulanır.

İnceltme gerektirmez.

Kullanıma hazırdır.

Seramik, cam, cam tuğla, granit vb. yüzeylere uygulanır.

KULLANIM ALANLARI:

Teras ve Balkonlar

Seramik yüzeyleri

Cam yüzeyler

Sırlı karo

Granit

Doğal taş ve betonlar

TEKNİK ÖZELLİKLER: (23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kaplama Tipi :Tek Bileşenli Astar

Renk :Şeffaf

Viskozite : 40-50 cp

Ambalaj :1 kg – 4 kg

Uygulama Sıcaklığı : +5 C ile +35 C

Teorik Sarfiyat : 0,05 – 0,08 lt / m²

Uygulama metodu : Temiz bez, üstüğü, vb.

Kuruma zamanı : 10-15 Dakika

UYGULAMA YÖNTEMİ:

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, temiz olmalı, gevşek parçalardan arındırılmış olması gerekmektedir.

Yüzeydeki derin boşluklar **DAYMAN REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR** veya **DAYMAN BOND EPO** ile tamir edilmelidir.

Köşe birleşim yerleri **DAYMAN REPAIR PLUS** ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalı veya **DAYMAN PAH BANDI** serisinden bir ürün ile bant uygulaması yapılmalıdır.

Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması:

Ürün, el ile veya düşük devirli bir karıştırıcı yardımıyla 400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım olana kadar karışım yapılmalıdır.

Uygulama:

DAYMAN AQUAPOL TRANS PR temiz bir beze dökülerek uygulanmalıdır.

Zemine bastırarak ve dairesel hareketlerle uygulanmalıdır.

10-15 dk. sonra **DAYMAN AQUAPOL TRANS** uygulanmalı yüzeye toz birikmesine müsaade edilmemelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan korunmalıdır.

Uygulama sıcaklığına dikkat edilmesi, +5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama yapılması gerekmektedir.



AQUAPOL TRANS PR - 815

Tek Bileşenli Emici Olmayan Gözeneksiz Yüzey Astarı

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:

AQUAPOL TRANS PR – 815 yaş iken Solvent ile temizlik yapılabilir.

AQUAPOL TRANS PR – 815 kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:

Her kat için 0,05 – 0,08 Lt/m²

AMBALAJ:

1,00 kg

4,00 kg

RENK :

Şeffaf

RAF ÖMRÜ:

Raf ömrü 12 aydır.

Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş almayacak şekilde, dondan korunarak depolanmalıdır.

Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar şeklinde sevk edilmelidir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:

Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır.

Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde

gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır.

Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır.

Uygulama alanına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır.

Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:

İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir.

Tüm ürünler teknik bilgi ve donanımına sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.

Teknik föy bir sonraki basılına kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar. OCAK 2020