



D-NANO 615

Su Bazlı Şeffaf Su İtici Emprenye Ürünü

TANIM:

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, dış yüzey için su geçirimsizlik ürünüdür.

AVANTAJLARI:

Silikon reçine içeriği sayesinde yapılara çok güçlü su itici özellik kazandırır.
Tuz kusması gibi sorunları ortadan kaldırır.
Kirlenmeyi azaltır.
Betonun korunmasını sağlar.
Şeffaf olması nedeniyle yapının doğal görünümünü bozmaz.
Üzerine kaplanacak boya ile zemin aderansını artırır.
Kolay uygulanır.
Su buharı geçirgendir.

TEKNİK ÖZELLİKLER: (23°C, %50 Bağıl Nem)

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C
Renk : Beyaz – Saydam
Uygulandığı yüzeyde renk değişimi yapmaz

**Bu değerler bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki (28 gün) performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Sıva
Beton
Doğal taş
Gaz beton vb. emici yüzeyler

UYGULAMA TALIMATI:

Yüzey Hazırlığı:

Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak temizlenmelidir.
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması:

D-NANO - 615 kullanıma hazırdır.

Uygulama:

DAYMAN D-NANO – 615 rulo, fırça ve uygun püskürtme ekipmanı ile yüzeye uygulanmalıdır.

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 °C arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve dondan korunmalıdır.



D-NANO 615

Su Bazlı Şeffaf Su İtici Emprenye Ürünü

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:

DAYMAN D-NANO – 615 yaş iken su ile temizlenebilir.
DAYMAN D-NANO – 615 kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:

Yüzey emiciliğine göre değişken
0,200 – 0,700 kg /m².

AMBALAJ:

Plastik Bidon : 30,00 kg
Palet ölçüsü : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 24

Plastik Bidon : 10,00 kg
Palet ölçüsü : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 60

RENK :

Beyaz - saydam

RAF ÖMRÜ:

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:

Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

Cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.

Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.

Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.

Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar çerçevesinde yapılmalıdır.

Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:

İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir.



D-NANO 615

Su Bazlı Şeffaf Su İtici Emprenye Ürünü

Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.

Teknik föy bir sonraki basılına kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar. Ocak 2020



2765

GENERALTÜRK TEKNİK YALITIM

KİMYA END. SAN. TİC. A.Ş.

YUNUSELİ MH. 15. YAVUZ SK. NO: 21

OSMANGAZİ - BURSA / TÜRKİYE

20

2765 - CPR - 0157

EN 1504 - 2

D NANO 615

BETON YAPILARIN KORUNMASI VE TAMİRİ İÇİN

Prensip 1 (PI) : Yabancı Madde Girişine Karşı Koruma

Yöntem 1.3. Kaplama Uygulaması (C)

Prensip 2 (MC) : Nem Kontrolü

Yöntem 1.3. Kaplama Uygulaması (C)

SU BUHARI AKTARIM HIZI SINIF II:15

SU AKTARIM HIZI $w \leq 0,09$